

prevent.

PREVENTDECOR

Product profile | Artikelpass
Gemäß | Acc. To DIN EN 14 465

Name | Item: Club Fishbone



Thickness

Produktstärke:

Weight

Gewicht:

Width

Breite:

Maximum tensile strenght

Maximale zugfestigkeit:

Maximum tensile strenght

Maximale zugfestigkeit:

Tear strength

Weiterreissfestigkeit:

Tear strength

Weiterreissfestigkeit:

Piling Martindale (2000 cycles)

Pilling Martindale (2000 Zyklen):

Fastness to light

Lichtechtheit:

Perspiration resistance of the garin side - Dry

Schweißresistenz der Garin-Seite - Trocken:

Perspiration resistance of the garin side - Wet

Schweißresistenz der Garin-Seite - Nass:

Piling Martindale (3000 cycles)

Pilling Martindale (3000 Zyklen):

Piling Martindale

Pilling Martindale:

Color

Farbe:

ISO 5084

1, 01 mm

DIN EN ISO 2286

360 (gr/m²) ± 5 %

140 cm ± 2 %

DIN EN ISO 13934-1

Longitudinal: 1622 N

DIN EN ISO 13934-1

Transverse: 1324 N

EN ISO 13937-1

Longitudinale: 88,25 N

EN ISO 13937-1

Transverse: 92,69 N

DIN EN ISO 12945-2

4/5

ISO 105 - BO2

6

DIN EN ISO 105-X12

4/5

DIN EN ISO 105-X12

5

DIN EN ISO 12947-2

4

DIN EN ISO 12947-2

After 70 000 cycles - OK

Color differences between dying lots are possible

Farbunterschiede zwischen farbpartien sind möglich