

prevent.

PREVENTDECOR

Product profile | Artikelpass  
Gemäß | Acc. To DIN EN 14 465

Name | Item: **Firenza**



**Thickness**  
Produktstärke:

**Weight**  
Gewicht:

**Width**  
Breite:

**Maximum tensile strenght**  
Maximale zugfestigkeit:

**Maximum tensile strenght**  
Maximale zugfestigkeit:

**Tear strength**  
Weiterreissfestigkeit:

**Tear strength**  
Weiterreissfestigkeit:

**Piling Martindale (2000 cycles)**  
Pilling Martindale (2000 Zyklen):

**Fastness to light**  
Lichtechtheit:

**Perspiration resistance of the garin side - Dry**  
Schweißresistenz der Garin-Seite - Trocken:

**Perspiration resistance of the garin side - Wet**  
Schweißresistenz der Garin-Seite - Nass:

**Piling Martindale (3000 cycles)**  
Pilling Martindale (3000 Zyklen):

**Piling Martindale**  
Pilling Martindale:

**Color**  
Farbe:

ISO 5084	0,72 mm
DIN EN ISO 2286	290 (gr/m <sup>2</sup> ) ± 5 %
	140 cm ± 2 %
DIN EN ISO 13934-1	Longitudinal: 1032 N
DIN EN ISO 13934-1	Transverse: 1601 N
EN ISO 13937-1	Longitudinale: 111 N
EN ISO 13937-1	Transverse: 88 N
DIN EN ISO 12945-2	GS 4 / 5
ISO 105 - BO2	-
DIN EN ISO 105-X12	GS 4
DIN EN ISO 105-X12	GS 4 / 5
DIN EN ISO 12947-2	GS 4 / 5
DIN EN ISO 12947-2	After 30 000 cycles - OK
Color differences between dying lots are possible Farbunterschiede zwischen farbpartien sind möglich	