

Name | Item: Roma



Thickness
Produktstärke:

ISO 5084 0, 87 mm

Weight
Gewicht:

DIN EN ISO 2286 320 (gr/m²) ± 5 %

Width
Breite:

140 cm ± 2 %

Maximum tensile strenght
Maximale zugfestigkeit:

DIN EN ISO 13934-1 Longitudinal: 1559 N

Maximum tensile strenght
Maximale zugfestigkeit:

DIN EN ISO 13934-1 Transverse: 1177 N

Tear strength
Weiterreissfestigkeit:

EN ISO 13937-1 Longitudinale: 82 N

Tear strength
Weiterreissfestigkeit:

EN ISO 13937-1 Transverse: 82 N

Piling Martindale (2000 cycles)
Pilling Martindale (2000 Zyklen):

DIN EN ISO 12945-2 4/5

Fastness to light
Lichtehtheit:

ISO 105 - BO2 5

Perspiration resistance of the garin side - Dry
Schweißresistenz der Garin-Seite - Trocken:

DIN EN ISO 105-X12 4/5

Perspiration resistance of the garin side - Wet
Schweißresistenz der Garin-Seite - Nass:

DIN EN ISO 105-X12 5

Piling Martindale (3000 cycles)
Pilling Martindale (3000 Zyklen):

DIN EN ISO 12947-2 4/5

Piling Martindale
Pilling Martindale:

DIN EN ISO 12947-2 After 75 000 cycles - OK

Color
Farbe:

Color differences between dying lots are possible
Farbunterschiede zwischen farbpartien sind möglich