

prevent.

PREVENTDECOR

Product profile | Artikelpass
Gemäß | Acc. To DIN EN 14 465

Name | Item: Toronto



Thickness
Produktstärke:

Weight
Gewicht:

Width
Breite:

Maximum tensile strenght
Maximale zugfestigkeit:

Maximum tensile strenght
Maximale zugfestigkeit:

Tear strength
Weiterreissfestigkeit:

Tear strength
Weiterreissfestigkeit:

Piling Martindale (2000 cycles)
Pilling Martindale (2000 Zyklen):

Fastness to light
Lichtechtheit:

Perspiration resistance of the garin side - Dry
Schweißresistenz der Garin-Seite - Trocken:

Perspiration resistance of the garin side - Wet
Schweißresistenz der Garin-Seite - Nass:

Piling Martindale (3000 cycles)
Pilling Martindale (3000 Zyklen):

Piling Martindale
Pilling Martindale:

Color
Farbe:

ISO 5084	0, 84 mm
DIN EN ISO 2286	295 (gr/m ²) ± 5 %
	140 cm ± 2 %
DIN EN ISO 13934-1	Longitudinal: 1052 N
DIN EN ISO 13934-1	Transverse: 1567 N
EN ISO 13937-1	Longitudinale: 92 N
EN ISO 13937-1	Transverse: 45 N
DIN EN ISO 12945-2	4 / 5
ISO 105 - BO2	8
DIN EN ISO 105-X12	5
DIN EN ISO 105-X12	5
DIN EN ISO 12947-2	4 / 5
DIN EN ISO 12947-2	After 70 000 cycles - OK
Color differences between dying lots are possible Farbunterschiede zwischen farbpartien sind möglich	